

## VERWIJDEREN VAN ONEFFENHEDEN

magnetic holder for dust removal file

1	Initieel verwijderen van oneffenheden		<p>Gebruik een P1500 of P2000 minidisc om de oneffenheden weg te schuren of schaf de oneffenheden weg met het lakschaafje.</p> <p>Verwijder vuil en ontvet.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SPDM</b> Finixa Mini Schuurschijven</li> <li>• <b>DRF 50</b> Finixa Mini Schuurblok</li> <li>• <b>DRF 05-10</b> Finixa Lakschaafje</li> </ul>
2	Verfijn de schuurkrassen		<p>Gebruik een P2500 of P3000 schuurpapier op mousse om het oppervlakte voor te bereiden tot polijsten/poetsen, indien nodig gebruik een zachte 10mm tussenpad.</p> <p>Verwijder vuil en ontvet.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SPDQ 3000</b> Finixa Foam Schijven Velcro</li> <li>• <b>SAM 36</b> Finixa 10 mm Zachte Flexibele Tussenpad</li> </ul>
3	Polijsten/poetsen		<p>Gebruik de één stap polijstpasta met een witte of oranje pad.</p> <p>Start op een lage snelheid (700 tpm), Verhoog de snelheid (tot +-850 tpm) wanneer de structuur van de polijstpasta transparant wordt.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POL 10</b> Finixa Één Stap Polijstpasta</li> <li>• <b>POL 20-25</b> Finixa Oranje (open cell) &amp; Witte (closed cell) Foam Pad</li> </ul>
Optioneel	Verwijderen van hologrammen en kringen		<p>Plaats de zachte zwarte pad asymmetrisch op de machine (dit resulteert in orbitale bewegingen) en verwijder kringen en hologrammen.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POL 30</b> Finixa Zwarte (soft) Foam Pad</li> </ul>
4	Afwerken		<p>Gebruik een microvezel doek om resten polijstmiddel te verwijderen tot een optimale hoogglans</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POL 40</b> Finixa Microvezel Doek</li> </ul>

Finixa producten voor het verwijderen van oneffenheden